







## INFORME DE CALIDAD PARA TELAS

**Proveedor:** ALGOLIMSA  
**Fecha:** 20/04/2012  
**Referencia tela:** Jersey 30/1  
**Tejido:** Jersey 30/1



CHEQUEO		VALOR ESTANDAR	TOLERANCIA	CRITERIO DE	NORMA
Encogimiento (%)	%A	-8	+/- 2		AATCC 135-NTC908
	%L	-7	+/- 2		
Torque		3,5%	+/- 1,5		AATCC 179-NTC 3401
Solidez al lavado Manchado		Colores Claros 3 Color oscuros 3			AATCC 61-NTC1155
RENDIMIENTO mt/kg		3,7	+/- 7%		
DENSIDAD (gr/m <sup>2</sup> )		150	+/- 5%		ASTM D3776-NTC 230
Ancho(mt)		0,9	+/- 1.5cm		
COMPOSICION (%)		100% Algodon			AATCC 20-NTC 481
APARIENCIA DESPUES DEL LAVADO		Aprobada			VISUAL
RECOMENDACIONES ANTES DE LA CONFECCION		Reposar 4 horas como minimo antes de cortar.			
ETIQUETA DE CUIDADO PARA EL CLIENTE	Lavar a ciclo normal hasta una temperatura de 30 ° C				
	Secar en maquina ciclo normal				
	No lavar con blanqueador ( Cloro )				
	Planchar a baja temperatura				
	No lavar en seco				
	No estrujar				
	No dejar en remojo				
	Lavar con colores similares				

**COMENTARIOS GENERALES:** No es recomendable al secar al cordel dejar mucho tiempo expuesto al sol una vez seco ya que podría presentra decoloracion.

**Responsable prueba:** Hugo Mijahuanca Jose Granda  
 Quality Analyst Quality Control Manager