







## INFORME DE CALIDAD PARA TELAS

**Proveedor:** ALGOLIMSA  
**Fecha:** 20/04/2012  
**Referencia tela:** Pique 24/1  
**Tejido:** Pique 24/1



CHEQUEO		VALOR ESTANDAR	TOLERANCIA	CRITERIO DE	NORMA
Encogimiento (%)	%A	-8	+/- 2		AATCC 135-NTC908
	%L	-9	+/- 2		
<b>Torque</b>		3,5%	+/- 1.5		AATCC 179-NTC 3401
<b>Solidez al lavado Manchado</b>		Colores Claros 3 Color oscuros 3			AATCC 61-NTC1155
<b>RENDIMIENTO mt/kg</b>		2,86	+/- 7%		
<b>DENSIDAD (gr/m<sup>2</sup>)</b>		190	+/- 5%		ASTM D3776-NTC 230
<b>Ancho(mt)</b>		0,92	+/- 1.5cm		
<b>COMPOSICION (%)</b>		100% Algodon			AATCC 20-NTC 481
<b>APARIENCIA DESPUES DEL LAVADO</b>		Aprobada			VISUAL
<b>RECOMENDACIONES ANTES DE LA CONFECCION</b>		Reposar 4 horas como minimo antes de cortar.			
<b>ETIQUETA DE CUIDADO PARA EL CLIENTE</b>		Lavar a ciclo normal hasta una temperatura de 30 ° C			
		Secar en maquina ciclo normal			
		No lavar con blanqueador ( Cloro )			
		Planchar a baja temperatura			
		No lavar en seco			
		No estrujar			
		No dejar en remojo			
		Lavar con colores similares			

**COMENTARIOS GENERALES:** No es recomendable al secar al cordel dejar mucho tiempo expuesto al sol una vez seco ya que podria presentra decoloracion.

**Responsable prueba:** Hugo Mijahuanca Jose Granda  
 Quality Analyst Quality Control Manager